

**Automatische Eckenverrundung im SigmaNest (In Anlehnung an Trumpfparameter)**

Dicke	Verrundung nach Synonym					
	VA	ST (N2) / ST-VZ	ST (O2) / CRMO,H	ALU	Kupfer / MS	
0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1
8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
15	2	2	2	2	2	2
18	2	2	2	2	2	---
20	2	2	2	2	2	---
25	2	2	2	2	2	---
30	2	2	2	2	2	---
35	2	2	---	---	---	---
40	2	2	---	---	---	---
45	2	2	---	---	---	---
50	2	2	---	---	---	---
60	2	2	---	---	---	---

Stand 18.06.2019